

MADEIRA

Technisches Datenblatt

05.2022

FS No. 20

Artikelbeschreibung	Metallisiertes Stickgarn
Materialzusammensetzung	80% Viskose, 20% metallisiertes Polyester
Feinheit	dtex 360 / den 320
Aufmachung	100 g Kone & 20 g Spule
Nadelempfehlung	100/16

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

Waschechtheit (bei 60 °C)	DIN EN ISO 105-C03/M & S C4A	4 - 5
Wasserechtheit (4 Stunden bei 37 °C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4 - 5
Reibechtheit trocken (10 x reiben auf trockenen weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	4
Reibechtheit nass (10 x reiben auf nassen weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	3 - 4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4 - 5

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)	DIN EN ISO 105-B02	3 - 4
--	--------------------	-------

Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.

Mechanisch-technologische Werte

Reißkraft (Höchstzugkraft in Zentnewton)	DIN EN ISO 2062	ca. 540 cN
Höchstzugkraft-Dehnung	DIN EN ISO 2062	ca. 14 %

Besonderer Hinweis zur Oxidation:

Alle Farben in dieser Qualität sind oxidationsbeständig.

Pflegekennzeichnung



Farbkartenummer

73

Zertifizierung

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anhang 4, Produktklasse II



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

MADEIRA Garnfabrik
Rudolf Schmidt KG

Zinkmattenstraße 38
D-79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 – 51 04 00
E-Mail: service@madeira.de

MADEIRA